



Acciaio bassolegato martensitico

DESIGNAZIONE F.A.R.	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE	DUREZZE		TIPOLOGIA GETTI CONSIGLIATA
		Alla fornitura HRC min.	Alla fornitura HRC max.	
F 60/5	Acciaio martensitico: concilia elevata durezza con buona tenacità.	53	58	Martelli per impianti di recycling.

Specifiche analitiche

QUALITÀ		C %	Cr %	Ni %	Mo %
F 60/5	min:	0.45	4.00	0.50	0.30
	max:	0.55	6.50		0.50

I getti realizzati con gli acciai sopra indicati possono essere prodotti anche con inserti ceramici.